CsCaCl₃ 単結晶の発光およびシンチレーション特性Scintillation and luminescence properties of a single crystal of CsCaCl₃東北大院工¹, 原研先端基礎², 放医研³, KEK⁴矢羽々 夏奈¹, 越水 正典¹, 春木 理恵², 錦戸 文彦³, 岸本 俊二⁴, 浅井 圭介¹Tohoku Univ.¹, JAEA², NIRS³, KEK⁴Natsuna Yahaba¹, Masanori Koshimizu¹, Rie Haruki²,Fumihiko Nishikido³, Shunji Kishimoto⁴, and Keisuke Asai¹

E-mail: koshi@qpc.che.tohoku.ac.jp

【緒言】オージェフリー発光 (あるいは core-valence 発光) は, 価電子の最も束縛エネルギーの低い内殻準位への電子遷移に伴う発光である. その寿命がナノ秒程度, あるいはそれ以下と, 非常に短いために, 高速シンチレータにおける発光過程として利用可能である. その一例が BaF₂ である. 他にも, フッ化物を中心に, 多様な二元系化合物において, オージェフリー発光が観測されてきた. 近年では, いくつかの三元系ハロゲン化合物においても, オージェフリー発光が観測されている. 本研究では, その中の一つである CsCaCl₃ について, シンチレーション特性と, 価電子励起での発光特性とを解析した.

【実験】CsCl および CaCl₂ の量論比での混合粉末を, 真空中で密封した石英アンブルに入れ, 真空中で 473 K で 1 日間加熱して水分を除去した後, ブリッジマン法により CsCaCl₃ の単結晶を得た. 得られた結晶の潮解性は弱く, 数日の放置で表面がやや白濁した. 得られた結晶のシンチレーション特性について, KEK PF BL-14A において解析した. また, 真空紫外光励起での発光特性について, UVSOR で解析を行った.

【結果と考察】図 1 に, 67.4 keV の X 線に対するパルス波高スペクトルを示す. 比較として, YAP:Ce (メインアンブゲインは, CsCaCl₃ の場合の 1/10) のスペクトルも示す. 幅広いシヨルダーが, 100 ch 付近に観測された. YAP:Ce の発光量が 18,000 光子/MeV であり, また光電子増倍管の感度による補正を行うと, CsCaCl₃ の発光量として 410 光子/MeV が得られた.

図 2 にシンチレーション時間プロファイルを示す. X 線パルスの入射時間間隔が 624 ns であるため, それ以上の減衰時定数の成分は, 見かけ上, 時間に依存しない成分として出現する. この時間プロファイルは, 2成分+時間に依存しない成分として表された. 高速成分の時定数は 2.3 ns であり, 真空紫外光励起でのオージェフリー発光のものと一致した. この成分の強度は 58%であった. 残りの成分は, 14 ns の時定数のものと, 数百ナノ秒以上の (図 2 での見かけ上, 時間に依存しない) 成分であった. 真空紫外光での価電子励起あるいはサブバンドギャップ励起でも, 何らかの発光が観測されていたため, これらの長寿命成分は, 自己束縛励起子による発光, あるいは欠陥や不純物における発光であると推察される.

図 1 67.4 keV X 線に対するパルス波高スペクトル

図 2 シンチレーション時間プロファイル