CaS:Yb²⁺における近赤外光励起による赤色光刺激発光Red photostimulated luminescence by near-infrared photoexcitation in CaS:Yb²⁺

電通大基盤理工 ○西川優大, 奥野剛史, 井口一秋

The Univ. of Electro-Communications

○Yuta Nishigawa, Tsuyoshi Okuno, Kazuaki Iguchi,

E-mail: n2233067@edu.cc.uec.ac.jp

硫化物蛍光体は幅広い波長の光を吸収して発光するため、バイオイメージングの用途として期待されている[1]。CaS:Eu²⁺に関する研究は盛んに行われているが、同様に赤色発光を示す CaS:Yb²⁺の報告は極めて少ない。本研究では CaS:Yb²⁺蛍光体を作製し、発光特性および残光と近赤外光励起による赤色発光の励起波長依存性について評価を行った。

固相反応法により試料を合成した。出発原料として、CaS と Yb₂O₃ を用いた。Yb²⁺添加濃度が 1.0 mol% となるように秤量し、乳棒・乳鉢を用いて混合・均質化した。混合物を石英管内に入れ、ヨウ素雰囲気下で温度を 1100 °C に保ちながら 3 時間焼成して CaS:Yb²⁺ を作製した。

Fig.1 に作製した試料の発光(PL)および発光励起(PLE)スペクトルを示す。λ_{em} = 710 nm を検出波長として測定した PLE スペクトルは、370 nm と 590 nm を中心とした 2 つのバンドを示している。PL スペクトルは、λ_{ex} = 590 nm で 710 nm を中心とするブロードな発光を示した。これは、Yb²⁺イオンの 4f¹³5d¹ → 4f¹⁴ 遷移に由来する。

Fig.2 に λ_{em} = 710 nm を検出波長とした残光減衰曲線と、近赤外光(980 nm)照射時の発光減衰曲線を示す。0 s で励起光 λ_{ex} を遮断した後、赤色発光が 0.3 cd m⁻² に達するまでの残光時間は、λ_{ex} = 670 nm で 42 s、λ_{ex} = 370 nm で 9 s であった。Fig.2 では、1200 s 以降で近赤外光を照射している。0 s の可視光照射直後と同程度の強度で、710 nm の赤色発光が生じていることがわかる。残光と近赤外光照射時の発光のスペクトルを測定すると、Fig.1 のものと一致した。Fig.1 には、残光(●)および近赤外光照射(×)における発光強度の可視光励起波長(λ_{ex})依存も示している。

Fig.1 PL and PLE spectra

Fig.2 Afterglow and photostimulated luminescence

[1] J. Wei et al., Journal of Luminescence 181, 427 – 432 (2017)